

| <p align="center"><b>Légpórusképző és képlékenyítő habarcs-adalékszer</b></p>   | <p align="center"><b>Sovanol</b></p>  |
|---|---|
| <p align="center"><u>Leírás</u></p>   | <p align="center"><u>Technikai adatok</u></p>   |
| <p>Épületek tartó- és válaszfalainak építéséhez. Külső és belső vakolatokhoz. Falszellőztető adalékszerként a nedvesedés megszüntetésére, régi épületek felújításánál. Hagyományos, illetve zsákos habarcsokhoz adagolva jelentősen javítja azok minőségét és bedolgozhatóságát.</p> <p>Lábazatok, pincék, aknák, emésztőgödrök speciális, mész nélküli vakolataihoz.</p> <p>Betonok bedolgozhatóságának, valamint fagy- és olvasztósó-állóságának növeléséhez legfeljebb 0,2 cement súly százalékban adagolva.</p> | <p>Környezetbarát, nem mérgező, gyantaszappan hatóanyagú, enyhén lúgos, barna folyadék.</p> <p>Tárolható: eredeti, bontatlan csomagolásban száraz, fedett, fagytól védett helyen, a gyártás időpontjától 24 hónapig. „E” nem tűzveszélyes.</p> <p>Sűrűség: 0,998 g/cm<sup>3</sup>.</p> <p>Szárazanyag-tartalom: 3,78 tömegszázalék.</p> <p>Viszkozitás (kifolyási idő): 44 s/O 2 mm, 9,5 s/O 4 tömegszázalék (kloridmentes).</p> <p>Veszélyességi jel: R36/38: bőr- és szemirritáció.</p> |
| <p align="center"><u>Használati útmutató</u></p>  | <p>Egy kisebb betonkeverőre számítva a következő összetevőkkel dolgozzon: egy vödör vízhez (kb. 10 l) adjon 0,5 dl adalékszert, majd az oldatot öntse a forgó keverőbe. Tegyen bele egy egység cementet és három vagy négy egység homokot, és hagyja 3-4 percig keveredni; ha szükséges, további víz, illetve szer hozzáadásával állítsa be a megfelelő habarcsállagot. Kerülje a felesleges vízadagolást!</p>  |



Telefon: 06-30/ 34-99-209  
Web: [www.silhouse.eu](http://www.silhouse.eu)  
E-mail: [info@silhouse.eu](mailto:info@silhouse.eu)